

Lieferprogramm MEGI®-Ringelemente


Megi-Ringpuffer

Megi-Ringpuffer sind ringförmige Gummimetallteile, bei denen die Zentrierung durch einen Kragen an einer der beiden Metallplatten erfolgt. Megi-Ringpuffer können auf Druck und Schub beansprucht werden.

Megi-Ringpuffer werden paarweise gegeneinander vorgespannt verwendet für elastische Lagerungen, bei denen Zugkräfte auftreten.

Verwendete Gummihärten:

- hart ca. 70 Shore A
- mittel ca. 60 Shore A
- weich ca. 45 Shore A




Abmessungen in mm		Technische Daten									Artikel-Nr.	Verp.- einheit			
		Druckbeanspruchung			Schubbeanspruchung										
D	A B** C E F G s R	Federrate c_z in N/mm			Zul. Belastung $F_{zul.}^*$ in N			Federrate $c_{x,y}$ in N/mm			Zul. Belastung $F_{zul.}^*$ in N				
		hart	mittel	weich	hart	mittel	weich	hart	mittel	weich	hart	mittel	weich		
36	6,2 6,2 15 10 6 - 1 1	2000	1350	800	2600	1600	950	170	110	65	500	300	180	741 029	-
36	8,5 12 18 10 4 - 1 1	1550	1000	620	1900	1200	700	150	100	60	400	250	150	741 027	50
36	16,6 16,6 20 8 3 - 1 1	1900	1250	770	1800	1100	650	175	115	70	300	200	120	741 092	50
50	16,5 20 23 13 9,5 - 1,5 2,5	2200	1500	900	3700	2300	1350	225	150	90	800	500	300	741 020	50
60	20,5 24 27 13 10,5 - 1,5 2,5	3000	2000	1050	6100	3800	2200	325	220	130	1100	700	410	741 026	25

* $F_{zul.}$ ist die **zulässige statische Dauerbelastung**, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Die angegebenen zulässigen Belastungen stellen nur ungefähre Richtwerte für die statische Belastung dar.

** Innendurchmesser (Maß B) der Artikel 741 027 /-029 /-092 ist gummibeschichtet.

Einbau/Montage



 Lagerware. Lieferung nur in Verpackungseinheiten möglich.

Alle nicht blau gekennzeichneten Artikel sind Katalogware und können auf Anfrage produziert werden. Liefermenge auf Anfrage.